

PARAMETRY VÝROBKU

# Rockfon CleanSpace® Block



**Sounds Beautiful**

# Rockfon CleanSpace® Block


- Rockfon CleanSpace Block je speciálně navržen pro použití ve vysoce rizikových oblastech s řízeným tlakem vzduchu, jako jsou čisté prostory a laboratoře, kde jsou náročné požadavky na hygienu
- Velmi nízké emise částic: ISO třída 2
- Odolnost vůči silným detergentům a dezinfekčním prostředkům, výsledkem je klasifikace chemické odolnosti „Vynikající“
- Nepřispívá k růstu mikroorganismů

## Popis produktu

- Deska z minerální vlny zapouzdřená ve vzduchotěsné a vodotěsné inertní fólii

## Oblast použití

- Zdravotnictví
- Průmysl

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m <sup>2</sup> )	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A24	600 x 600 x 25	2,0	100 / 100	Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR) <sup>™</sup>
	1200 x 600 x 25		100 / 100	Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR) <sup>™</sup>

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

V prostředích bez zvýšených nároků na vlhkost lze použít i standardní montážní systém Rockfon System T24 A, E.




## Vlastnosti



### Zvuková pohltivost

$\alpha_w$ : 0,90 (Třída A)



Tloušťka (mm) /  
Závěs (mm)

25 / 200	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
25 / 200	0,45	0,70	0,85	0,95	1,00	0,90	0,90	A	0,90



### Reakce na oheň

B-s1,d0



### Odraz světla

74%



### Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita

Až do 100% RH

Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti



### Čištění

- Vysavačem
- Vlhkým hadříkem
- Čištění suchou párou (dvakrát ročně)
- Čištění pěnou pod nízkým tlakem (dvanáctkrát ročně)
- Čištění za vysokého tlaku (platí pouze pro instalace s hranou A). Max. 80 bar, vzdálenost min. 1 metr, proud vody pod úhlem 30°, max. průtok vody 360 l/h. Desky by měly být přichyceny ke konstrukci.
- Chemická odolnost: zkoušky prováděné v souladu s normou ISO 2812-1 ("Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponoření do kapaliny jiné než voda") a klasifikace v souladu s VDI 2083 část 17. Výsledky jsou klasifikovány jako "vynikající" s následujícími čistícími a dezinfekčními prostředky (denní dezinfekce):
  - Formalín (37%)
  - Amoniak (25%)
  - Peroxid vodíku (30%)
  - Kyselina sírová (5%)
  - Kyselina fosforečná (30%)
  - Kyselina peroctová (15%)
  - Kyselina chlorovodíková (5%)
  - Isopropanol (100%)
  - Hydroxid sodný (5%)
  - Chlornan sodný (15%)
- Přímou na povrchu desek používejte pouze měkké vybavení: hadřík nebo houbu. Vyvarujte se škrábání nebo tření tvrdým kartáčem.



### Povrchová odolnost

Vysoce výkonná inertní fólie Rockfon CleanSpace Block poskytuje zvýšenou odolnost a vodoodpudivost. Fólie obsahuje DMAc (CAS 127-19-5) v koncentraci  $\geq 0,1\%$  a  $< 1\%$  hmotn.



### Dezinfekce

- Odolnost proti použití dezinfekce parami peroxidu vodíku bez dopadu na dobu provzdušňování
- Výrobek odolá a nebude ovlivněn dezinfekcí UVC a ozónem



### Hygiena

Mikrobiologická rezistence třídy M1 splňující požadavky Zóny 4 (velmi vysoké riziko) dle normy NF S 90-351:2013. Pro účely testování byl použit:

- *Methicillin* rezistentní *staphylococcus aureus* (MRSA)
- *Candida albicans*
- *Aspergillus brasiliensis*
- *E. Coli*
- *Bacillus cereus*

M1 (zóna 4) pro 5 testovaných patogenů.

Třída kinetiky eliminace částic je v souladu s CP(0,5)5 podle normy NF S 90-351:2013.



### Čisté prostory

Třída ISO 2



### Tlak vzduchu

Vhodné do oblastí, kde je vyžadován diferenční tlak. Při použití v kombinaci s upevňovacími přítlačnými klipy HDC 2 pro desky o tloušťce 25 mm je dosaženo rychlosti úniku vzduchu nižší než  $0,5 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{m}^2 / \text{Pa}$  při rozsahu tlaku 5 až 40 Pa.

Počet upevňovacích přítlačných klipů (HDC) závisí na rozměrech desek (600x600 mm nebo 1200x600 mm) a velikosti/tvaru místnosti.

Pro více informací kontaktujte náš zákaznický servis.

# Sounds Beautiful

09.2024 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vznikly barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

